

## Материал, область применения, свойства, порядок работы



### Состав. Применение:

Универсальная штукатурная смесь на основе гипса и извести для внутренней отделки жилых помещений, гостиниц, больниц и других помещений с обычной влажностью воздуха (в т.ч. кухни и ванные комнаты в жилых помещениях). Очень удобна в работе. Предназначена для выравнивания поверхности перед нанесением декоративных покрытий.

### Основание и предварительная подготовка:

Основание под штукатурку должно быть очищено от пыли, явные неровности устранены, основание должно быть сухим и незамерзающим.

- Бетон и легкий бетон: удалить остатки опалубки и смазочный материал, которые могут образовывать тонкую пленку на поверхности, потом предварительно обработать грунтовкой Бетоконтакт.
- Строительные плиты из тонкой древесной стружки: предварительно обработать грунтовкой Кнауф Тифенгрунд, а затем армировать их по всей площади сеткой Гитекс, мин.толщина слоя штукатурки 15 мм, сетка должна быть установлена в верхней трети штукатурного слоя.
- Плоские потолки и готовые бетон-

ные части: предварительно обработать грунтовкой Бетоконтакт.

- Кирпичная кладка: если поверхность слишком сильно впитывает влагу, необходимо предварительно обработать ее грунтовкой Кнауф Тифенгрунд или Кнауф Хафт Эмульсия.

### Преимущества:

- не наносит вреда коже
- эластична
- наносится в один слой даже при большой толщине
- продолжительное время обработки
- короткие сроки высыхания
- износостойчивая
- устойчивая к забиванию гвоздей
- регулирует температурно-влажностный режим в помещении
- поверхность поддается структурированию.

### Приготовление:

Всыпать смесь в чистую холодную воду (в соотношении - 1 мешок (30кг) на 18 л воды) и размешать до однородной консистенции без комков. Использовать чистые емкости и инструменты во избежание сокращения сроков пользования раствором. Температура основания и окружающей среды должна быть не менее + 5 °С.

### Порядок работы:

Время работы с раствором составляет около 40 минут. Схватывающийся материал больше не использовать, добавление воды и дополнительное перемешивание только внешне улучшают пригодность смеси к использованию. В течение 30 минут после замешивания материал нанести и разравнять. Минимальная толщина наносимого слоя составляет 3 - 5 мм. Если необходимо нанести штукатурку слоем свыше 15 мм, то лучше это сделать в 2 слоя. Первый слой еще в не схватившемся состоянии разгладить в форме ласточкиного хвоста и уже после затвердения нанести второй слой.

### Расход материала:

При толщине штукатурного слоя 10 мм, 1 мешка (30кг) хватает приблизительно на 4,0 м<sup>2</sup>.

### Хранение:

Мешки хранить в сухих условиях (на деревянных поддонах). Срок хранения — 6 месяцев.

ДП "Кнауф-Маркетинг", Украина, 03067 г. Киев, ул. Гарматная, 8  
Тел.: (+38 044) 458-3292, (+38 044) 4960943; Факс: (+38 044) 496-0935

E-mail: [info@knauf-marketing.com.ua](mailto:info@knauf-marketing.com.ua); [www.knauf-marketing.com.ua](http://www.knauf-marketing.com.ua)

♦ Донецк (+38 062) 332-5986; ♦ Одесса (+38 048) 738-5427;

♦ Ивано-Франковск (+38 0342) 50-2608; ♦ Крым (+38 067) 409-9714;

♦ Днепропетровск (+38 067) 502-1707; ♦ Харьков (+38 067) 243-4050; ♦ Львов (+38 067) 342-7169.