

# Сухая гипсовая смесь Ротбанд

# P 121

## Материал, область применения, свойства, порядок работы



### Область применения

Сухая растворная смесь Ротбанд на основе гипса со специальными добавками, обеспечивающими хорошую адгезию, предназначена для ручной высококачественной штукатурки при внутренней отделке. Является универсальной для всех видов отделываемых поверхностей.

### Подготовка поверхности:

Основание должно быть сухим с температурой не ниже + 5°C. Поверхность очистить от грязи, пыли и отслоений, с бетона удалить остатки опалубочной смазки. Устранить большие неровности, металлические элементы защитить от коррозии. На сильно впитывающие влагу поверхности, для предотвращения неравномерного схватывания штукатурного раствора, нанести с помощью кисти или распылителя грунтовку Грундермиттель, а на не впитывающие влагу, плотные поверхности и бетон, для улучшения адгезии (сцепления) штукатурки с поверхностью - грунтовку Бетоконтакт.

### Приготовление:

Всыпать смесь в чистую, холодную воду (в соотношении примерно 1:0,7) и размешать до однородной консистенции. Использовать чистые емкости и инструменты во избежание сокращения сроков пользования раствором.

### Порядок работы:

В течение 20 минут после замеса полутерком или пластмассовой гладилкой нанести штукатурный раствор и разравнять. После легкого смачивания затереть войлочной теркой.

Толщина одного слоя штукатурного намета должна быть в пределах 10 мм, но не менее 5 мм.

Если предусмотрена последующая облицовка плиткой, намет выполнять в один слой минимальной толщиной 10 мм.

Хорошая вентиляция ускоряет высыхание штукатурки. Последующие работы - только после высыхания.

Не работать при температуре ниже +5°C!

Инструменты сразу после использования вымыть!

### Расход материала:

на 1 мм слоя на 1 кв.м поверхности около 0,95 кг.

### Хранение:

В сухом помещении на деревянных поддонах. Материал в поврежденных мешках использовать в первую очередь. Срок хранения - до 6 месяцев.

### Артикул:

11302862 - упаковка в мешках 30 кг.

**ДФ "Кнауф-Маркетинг", Украина, 03067 г. Киев, ул. Гарматная,8**  
**Тел.: (+38 044) 458-3292, (+38 044) 4960943; Факс:(+38 044) 496-0935**  
**E-mail: info@knauf-marketing.com.ua; www.knauf-marketing.com.ua**  
**Донецк (+38 062) 345-1578; Одесса (+38 048) 738-5427;**  
**Ивано-Франковск (+38 0342) 50-2608; Крым (+38 067) 409-9714;**  
**Днепропетровск (+38 067) 502-1707.**

Предприятие-разработчик оставляет за собой право вносить изменения, не затрагивающие основные характеристики материалов и конструкций. Все характеристики относятся к конструкциям и результатам работ, выполненных с соблюдением рекомендаций настоящего документа. Все указания по расходу, количеству и применению материалов являются опытными, и в случаях, отличающихся от указанных должны уточняться.

ROTBAND-RUS UA-10/05-MST